

Axiall PVC 28930

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Non lead stabilized 105C FT-4 riser jacket compound. UV resistant.

| Главная Информация | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | |
| Используется | Кабельный кожух Применение проводов и кабелей | | |
| Типы проводов | ФТ-4 | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.39 to 1.43 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 90 to 96 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 20.7 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 280 | % | ASTM D638 |
| Старение | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Изменение максимального удлинения в воздухе (136168°C) | -32 | % | ASTM D573 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 34 | % | ASTM D2863 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура расплава | 193 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat