

Zhongfa PP GR-10+

10% стекловолокно

Polypropylene

Yuyao Zhongfa Engineering Plastics Co. Ltd.

Описание материалов:

Zhongfa PP GR-10 + is a polypropylene material, and the filler is 10% glass fiber reinforced material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding.

The main features of Zhongfa PP GR-10 are:

chemical resistance

Heat resistance

Typical application areas include:

electrical appliances

industrial applications

Automotive Industry

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 10% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая мобильность		
	Хорошая химическая стойкость		
	Теплостойкость, средняя		
Используется	Электроприборы		
	Промышленное применение		
	Применение в автомобильной области		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.00	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.60 - 0.90	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	50.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	55.0	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	130	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			
Notched Izod Impact, ASTM D256: 3 kJ/m ² Unnotched Izod Impact, ASTM D256: 12 kJ/m ²			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 - 95.0	°C	

Время сушки	2.0 - 3.0	hr
Температура обработки (расплава)	215 - 245	°C
Температура формы	45.0 - 80.0	°C
Давление впрыска	70.0 - 90.0	MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

