

Geon™ Vinyl Flexible B8500

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible B8500 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Средний блеск		
Используется	Общее назначение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.3 to 1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	85		
Shore A, 15 sec	79		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Break	16.2	MPa	
100% Strain	8.27	MPa	
Удлинение при растяжении ² (Break)	400	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ³	70.1	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	28	%	ASTM D395
Модуль Clash-Berg			ASTM D1043
--	331	MPa	
-32°C	310	MPa	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-36.1	°C	ASTM D746
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура обработки (расплава)	188 to 199	°C	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	174 to 179	°C
NOTE		
1.	510 mm/min	
2.	510 mm/min	
3.	Die C, 510 mm/min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

