

# AlphaSeal™ 255 H

Thermoplastic Elastomer

AlphaGary

## Описание материалов:

ALPHASEAL 255 H IS AN ELASTOMERIC MATERIAL MADE WITH FDA SANCTIONED MATERIALS FOR EXTRUSION AND MOLDING OF FOOD CONTACT APPLICATIONS.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Неспецифические пищевые приложения
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.988 to 1.03	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	40 to 50	g/10 min	ASTM D1238
--	----------	----------	------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	67 to 77		
Shore A, 15 sec	58 to 68		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (1.91 mm)	3.10	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break, 1.91 mm)	290	%	ASTM D638

Интъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	179	°C
Средняя температура	204	°C
Передняя температура	216	°C
Температура сопла	216	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	179	°C
Зона цилиндра 2 температура.	204	°C
Зона цилиндра 3 темп.	216	°C
Температура адаптера	216	°C

**NOTE**

- 
- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 510 mm/min |
| 2. | 510 mm/min |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

