

REPOL® H110MA

Polypropylene Homopolymer

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

Repol H110MA is recommended for Injection Moulding processes. Repol H110MA is an ideal choice for moulding rigid containers, thermowares and housewares. It is also suitable as a compounding base and blending material in furniture compound. Repol H110MA contains antistat agent that reduces static charge build-up in products.

Главная Информация	
Добавка	Антистатический
Характеристики	Антистатический
	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Смешивание
	Уплотнение
	Контейнеры
	Мебель
	Товары для дома
Рейтинг агентства	Жесткая упаковка
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
	10909
	10910
Метод обработки	Уплотнение
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
---	----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	36.0	MPa	ASTM D638
--	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded)	10	%	ASTM D638
---	----	---	-----------

Флекторный модуль-1% Secant (Injection Molded)	1650	MPa	ASTM D790A
--	------	-----	------------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	27	J/m	ASTM D256
---	----	-----	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	104	°C	ASTM D648

NOTE

1. Type I, 50 mm/min
2. Type I, 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

