

Generic ABS+PC - Glass Fiber, Long

Длинное стекловолокно

Polycarbonate + ABS

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic ABS+PC - Glass Fiber, Long
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Длинное стекловолокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25 to 1.49	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка (23°C)	0.050 to 0.52	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	5770 to 12400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break, 23°C)	111 to 156	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	1.3 to 2.5	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	5680 to 11900	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	123 to 224	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	18 to 28	kJ/m ²	ISO 180
Ударное устройство для дротиков (23°C)	14.1 to 18.5	J	ASTM D3763

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

