ExxonMobil™ LLDPE LL 6201 Series Wire & Cable

Linear Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LL 6201 resin is C4 Ziegler-Natta linear low density polyethylene, which is recommended for various granulation purposes.

Главная Информация	
Добавка	LL 6201XR провод и кабель: тепловой стабилизатор LL 6201RQ провод и кабель: тепловой стабилизатор
Формы	Порошок

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	50	g/10 min	ASTM D1238
Электрический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сопротивление громкости	6.4E+16	ohms·cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная	2.10		ASTM D150
Коэффициент рассеивания	1.0E-4		ASTM D150

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat