

Shinkolite PX

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Mitsubishi Rayon Co., Ltd.

Описание материалов:

ShinkoLite-A PX200 is a Polymethyl Methacrylate Acrylic material. It is available in North America for thermoforming or vacuum forming.

Important attributes of ShinkoLite-A PX200 are:

Low to No Odor/Taste

Crosslinkable

Good UV Resistance

Good Weather Resistance

High Gloss

Typical applications include:

Aerospace

Household Applications

Главная Информация			
UL YellowCard	E54695-244813	E54695-244814	
Характеристики	Crosslinkable		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Глянцевый		
	Низкий и без запаха		
Используется	Низкий на вкус		
	Интерьеры самолетов		
	Аксессуары для ванной комнаты		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
	Лист		
Метод обработки	Термоформовка		
	Вакуумная формовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Поглощение воды (24 hr)	0.30	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	100		ASTM D785
Твердость барколя	52		ASTM D2583

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2960	МПа	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	75.2	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	4.2	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	15	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	93.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

