

## TOTAL Polypropylene Lumicene® MR 2001

Polypropylene Homopolymer

TOTAL Refining & Chemicals

### Описание материалов:

Polypropylene Lumicene® MR 2001 is a metallocene polypropylene with a Melt Flow Index 25 g/10 min.

Polypropylene Lumicene® MR 2001 is characterized by high fluidity for high speed spinning on spun laid non-woven lines where spun filaments are produced to form a web that is then thermally bonded to manufacture products for hygienic and technical uses.

Polypropylene Lumicene® MR 2001 has a special anti gas-fading formulation to reduce yellowing in fibres.

Главная Информация	
Характеристики	Устойчив к выцветанию газа
Используется	Нити
Рейтинг агентства	EC 2002/72/EC Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность			ISO 1183
-- 1	0.525	g/cm <sup>3</sup>	
--	0.905	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1300	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	151	°C	ISO 3146

NOTE	
1.	Bulk

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat