

Mirathane™ M90

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Miracll Chemicals Co., Ltd.

Описание материалов:

Mirathane™ M90 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether) (TPU-Polyether) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Mirathane™ M90 include hose/tubing, additive/masterbatch, agricultural, coating applications and film.

Главная Информация			
Используется	Уплотнение		
	Тканевые покрытия		
	Пленка		
	Шланг		
	Формованные Ушные бирки		
	Лист		
	Трубка		
	Применение проводов и кабелей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	90		
Shore D	47		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию	30.0	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	6.00	MPa	
300% Strain	12.0	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	30.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D412
Tear Strength	100	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 72 hr	27	%	
70°C, 22 hr	70	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла ¹	-40.0	°C	ASTM D3417
NOTE			

1.

10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

