

Ablebond 85-1

Золото

Ероху; Epoxide

Henkel Ablestik

Описание материалов:

ABLEBOND® 85-1® adhesive is designed for hybrid applications where silver migration is a critical concern. ABLEBOND® 85-1® meets the requirements of MIL-STD-883, Method 5011.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Золото	
Характеристики	Электропроводящий	
Используется	Клеи	
Рейтинг агентства	MIL Std. 883 способ 5011	
Внешний вид	Светло-коричневый	
Формы	Паста	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	107	°C
CLTE-Поток		
> 107°C	2.0E-5	cm/cm/°C
< 107°C	5.2E-5	cm/cm/°C
Теплопроводность (121°C)	2.1	W/m/K
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопротивление громкости	< 1.0E-3	ohms-cm
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок службы горшка (25°C)	2900	min
Срок годности (-40°C)	52	wk
Время доставки		
125°C	2.0	hr
150°C	1.0	hr
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Ионический хлорид	115	ppm
Ионный калий	5	ppm
Ионный натрий	10	ppm
Ножница на коленях	> 12.4	MPa
Прочность сдвига-Die (от Au до Au) ¹ (25°C)	48.6	MPa
Проводимость водного экстракта	15.0	µS/cm
Weight Loss on Heating (300°C)	0.22	%

NOTE

1. 2 X 2 mm IC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

