Exceed™ 3518CB

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

The brand of Eichde 3518 series is metallocene ethylene-hexene copolymer. The film made of Edge 3518 series has excellent tensile strength, impact resistance and puncture resistance. Moreover, they are very stable in the production of monolayer and multilayer cast films.

Главная Информация			
Добавка	Превышение 3518CB: стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	110	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	131	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	86.2	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	55.2	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	500	%	ASTM D882
TD: Fracture	750	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	180	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	160	g	ASTM D1922
TD	460	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (60°)	14		ASTM D2457
Haze	2.0	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat