

Sylvin 9067-80 Yellow 4154

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 9067-80 Yellow 4154 Is A Vinyl Compound Formulated For Injection Molding Applications. This Compound Has A Underwriters Laboratories Listing As A Recognized Component.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard | E86418-252040 | | |
| Используется | Электрическое/электронное применение | | |
| Внешний вид | Желтый | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.40 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shaw A | 80 | | ASTM D2240 |
| Shaw A, 10 seconds | 80 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 10.3 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 270 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 47.3 | kN/m | ASTM D624 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления | 166 - 177 | °C | |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | Метод испытания |
| Огнестойкость | НВ | | UL 94 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

