

CERTENE™ LDF-0422J

Low Density Polyethylene

Muehlstein

Описание материалов:

LDF-0422J is a certified prime resin designed for Blown films requiring good strength, excellent shrink, and good abrasion resistance. Typical applications include Heavy Duty packaging, Shrink wrap, C&A film and Container liners. It features easy processability with a minimum recommended film thickness of 2 mils. LDF-0422J contains no slip and a high level of antiblock. LDF-0422J complies with FDA regulation 21CFR 177.1520(c) 2.2, conditions of use B-H.

Главная Информация			
Добавка	Высокая устойчивость к царапинам		
Характеристики	Высокая устойчивость к царапинам		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошая прочность		
	Хорошая стойкость к стиранию		
	Соответствие пищевого контакта		
Используется	Упаковка		
	Пленка		
	Подкладка		
	Усадочная пленка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,2 условия использования B- H		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.40	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	50	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	Minimum 2 mils		
Ударное падение Dart (50 µm)	170	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 50 µm	140	g	ASTM D1922
TD : 50 µm	130	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	99.0	°C	ASTM D1525

Пиковая температура плавления	111	°C	ASTM D3418
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°, 50.8 µm)	89		ASTM D2457
Haze (50.8 µm)	11	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Film Specimen: 2.0 mils (50 µm) film, blow-up-ratio 2.5 :1.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

