

Toppyl SP 2001 B

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Toppyl SP 2001 B is a fully formulated seal peel solution especially developed for the blown film technology.

This product has been designed to offer a peelable seal to PE substrates or to seal & peel against itself and is suitable for non-sterilisable applications.

Toppyl SP 2001 B is a solution created to replace completely the sealing layer in a coextruded film.

It provides a constant easy-opening force over a wide sealing temperature window and is readily processable on conventional equipment in both mono and co-extruded structures.

EU and FDA compliance information about this product can be found in separate product documentation.

This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация	
Добавка	Средняя устойчивость к царапинам Умеренная гладкость
Характеристики	Широкий диапазон уплотнения Полу-кристаллический Хорошее уплотнение тепла Хорошая прочность расплава Хорошая прочность на разрыв Средняя устойчивость к царапинам Умеренная гладкость
Используется	Пленка
Рейтинг агентства	ЕС неуказанный рейтинг FDA не рассчитан
Метод обработки	Выдувная пленка Кокструктурное формование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	0.80	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (vs. Itself - Dynamic)	0.25		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-MD	200	MPa	ASTM D882

Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield	12.0	MPa	ASTM D882
Fracture	28.0	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break)	580	%	ASTM D882
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	113	°C	DSC

Дополнительная информация

Recommended processing temperatures: 170°C to 230°C. In cases were higher temperatures are required please contact your appropriate technical contact for support.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat