

# Sylvin 9925-60 Natural

Наполнитель

Flexible Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

## Описание материалов:

Sylvin Compounds 9925-60 Natural is a Flexible Polyvinyl Chloride material filled with filler. It is available in North America for injection molding.

Typical applications include:

Caps/Lids/Closures

Coating Applications

Handles

Hose/Tubing

Seating

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Используется	Колпачки		
	Гибкие ручки		
	Фитинги для шланга		
	Защитные покрытия		
	Сиденья		
Внешний вид	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.7 to 2.2	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	9.65	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	33.3	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	154 to 166	°C	
Температура формы	21.1 to 37.8	°C	
Скорость впрыска	Moderate-Fast		

---

Back Pressure	0.414 to 0.689	MPa
Screw Speed	35 to 50	rpm

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

