

Sumiliteresin® ECP-249

Ероху; Epoxide

SBHPP

Описание материалов:

Ероху coating powder for motor

Application : Corrosion Prevention

Advantage : Adhesion on metal, Thin coating

Главная Информация			
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Черный		
Формы	Порошок		
Твердость	Номинальное значение		
Твердость барколя	85		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	105	°C	TMA
CLTE-Поток	5.0E-5	cm/cm/°C	TMA
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
DuPont Impact Strength (3.18 mm)	> 500	mm	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Время отверждения (180°C)	0.50	hr	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Сопrotивление громкости (25°C)	1.0E+15	ohms-cm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat