

PERCOM® A4400

Polypropylene Copolymer

A. Schulman Europe

Описание материалов:

PERCOM® A4400 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of PERCOM® A4400 are:

Flame Rated

RoHS Compliant

Copolymer

Impact Resistant

Typical application of PERCOM® A4400: Seating

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard | E132739-567488 | | |
| Характеристики | Высокая ударопрочность Сополимер удара | | |
| Используется | Сиденья | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.910 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | 1.5 to 2.0 | % | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore D) | 70 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 25.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 600 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 1200 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность (23°C) | 60 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 90.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 47.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 147 | °C | ISO 306/A50 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость | HB | UL 94 | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

