

## RTP 2740 S-40A Z

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

RTP Company

### Описание материалов:

FDA Compliant Ingredients

| Главная Информация                                    |                          |                   |                 |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Соответствие RoHS                                     | Контактный производитель |                   |                 |
| Метод обработки                                       | Литье под давлением      |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение     | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес  | 1.16                     | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)                    | 1.5 to 3.0               | %                 | ASTM D955       |
| Твердость   | Номинальное значение     | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)                 | 40                       |                   | ASTM D2240      |
| Эластомеры  | Номинальное значение     | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain, 3.18 mm)    | 1.59                     | MPa               | ASTM D412       |
| Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield, 3.20 mm) | 3.28                     | MPa               | ASTM D412       |
| Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)         | 400                      | %                 | ASTM D412       |
| Tear Strength <sup>4</sup>                            | 17.5                     | kN/m              | ASTM D624       |
| Иньекция  | Номинальное значение     | Единица измерения |                 |
| Температура сушки                                     | 51.7                     | °C                |                 |
| Время сушки   | 2.0 to 4.0               | hr                |                 |
| Dew Point   | < -17.8                  | °C                |                 |
| Температура обработки (расплава)                      | 193 to 232               | °C                |                 |
| Температура формы                                     | 21.1 to 65.6             | °C                |                 |
| NOTE  |                          |                   |                 |
| 1.  | Die C, 510 mm/min        |                   |                 |
| 2.  | Die C, 500 mm/min        |                   |                 |
| 3.  | Die C, 500 mm/min        |                   |                 |
| 4.  | Die C                    |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

