

LAPEROS® S140M

40% стекловолокно

Liquid Crystal Polymer

Polyplastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Ultra-High Heat Resistant, High T Stiffness, Super low gas generation

Главная Информация			
UL YellowCard	E106764-218462		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Высокая термостойкость		
	Высокая жесткость		
	Низкий до без засорения		
Номер файла UL	E106764		
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> LCP-GF40 <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.70	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка ¹			Internal Method
Across Flow : 1.00 mm	0.76	%	
Flow : 1.00 mm	0.12	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.020	%	ISO 62
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	85		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	120	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.1	%	ASTM D638
Флекторный модуль	12900	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	190	MPa	ISO 178
Дефлекторная деформация	2.8	%	ISO 178
Color Number	VF2001/BK010P		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	9.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	310	°C	ISO 75-2/A
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	4.0E+16	ohms-cm	IEC 60093

Электрическая прочность			IEC 60243-1
1.00 mm	37	kV/mm	
3.00 mm	18	kV/mm	
Диэлектрическая постоянная			IEC 60250
1 kHz	4.00		
1 MHz	3.80		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
1 kHz	0.010		
1 MHz	0.010		
Дуговое сопротивление	154	sec	
Comparative Tracking Index	150	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

NOTE

1. 80x80x1 mm; Inj. Pressure 60MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

