

apizero® AZ DP1317/200

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

API SpA

Описание материалов:

apizero®AZ DP1317/200 is an ethylene vinyl acetate copolymer (EVA) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe. Typical application areas are: consumer goods. The main characteristics are: crosslinkable.

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable Мягкий		
Используется	Колесо Обувь		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.200	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	26		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	1.90	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	280	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	8.00	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 24 hr	21	%	ASTM D395
50°C, 6 hr	65	%	ASTM D395
Дополнительная информация			
Heat Stability, API Method, 24 hr, 70°C: 10.0 % ShrinkageHeat Stability, API Method, 40 hr, 70°C: 5.0 % ShrinkageHardness, Asker C, 15 sec: 45Linear Expansion: 1.6			
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура бункера	90.0 - 100	°C	
Температура обработки (расплава)	90.0 - 105	°C	
Температура формы	175 - 185	°C	
Давление впрыска	8.00 - 10.0	MPa	
Back Pressure	0.00 - 2.00	MPa	

Отношение винта L/D

18.0:1.0 to 20.0:1.0

Инструкции по впрыску

Injection Speed: 6 to 15 g/secMold in AluminumMax locking pressure: 20 MPaCycle Time: 5 to 7 minFree nozzle (without valve)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

