

## Elastollan® S 64 D

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

BASF Polyurethanes GmbH

### Описание материалов:

Thermoplastic Polyester Polyurethane Elastomers with excellent mechanical properties, outstanding wear resistance, good damping and resilience performance and excellent tear strength.

Typical applications

Shoe soles, top pieces, tubes, technical parts e.g. castor tyres.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность на разрыв Хорошая износостойкость Упругий		
Используется	Обувь Трубка		
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.26	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 3 sec)	64		ISO 7619
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	410	MPa	ISO 527-2
Потеря истирания	25.0	mm <sup>3</sup>	ISO 4649-A
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			DIN 53504
20% Strain	22.0	MPa	
100% Strain	23.0	MPa	
300% Strain	38.0	MPa	
Tensile Stress (Yield)	45.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	DIN 53504
Tear Strength <sup>1</sup>	200	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 72 hr	45	%	
70°C, 24 hr	55	%	

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	4.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	No Break		

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	175 to 240	°C
Температура формы	20.0 to 70.0	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	175 to 220	°C

#### NOTE

1. Method Bb, Angle (Nicked)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat