

Eleme HBG00356

High Density Polyethylene

Eleme Petrochemical Company Ltd

Описание материалов:

Recommended for medium size containers like lube oil, edible oils, general purpose, etc.

Главная Информация			
Используется	Контейнеры		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.956	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	67		ASTM D1706
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	28.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	960	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	896	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	125	°C	ASTM D1525 ¹
NOTE			
1.	Loading 1 (10 N)		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

