

## ALFATER XL® A85I 2UV0000

Thermoplastic Vulcanizate

ALBIS PLASTIC GmbH

### Описание материалов:

ALFATER XL®A85I 2UV0000 is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. ALFATER XL®The application areas of A85I 2UV0000 include engineering/industrial accessories, furniture, construction applications, hats/caps/corks and sealing applications.

Features include:

Comply with REACH standard

ROHS certification

good weather resistance

UV stability

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Озоновая защита		
	Сопротивление щелочи		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Ручка		
	Щит		
	Мебель		
	Область архитектурного применения		
	Уплотнение		
	Применение в автомобильной области		
	Ручка		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	5.20	MPa	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	11.6	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ISO 37
Tear Strength	51	kN/m	ISO 34-1

Комплект сжатия <sup>1</sup> (100°C, 22 hr)	50	%	ISO 815
---	----	---	---------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Service Temperature	-40 - 125	°C
---------------------	-----------	----

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура сушки	70 - 80	°C
-------------------	---------	----

Время сушки	2.0 - 4.0	hr
-------------	-----------	----

Температура обработки (расплава)	195 - 215	°C
----------------------------------	-----------	----

Температура формы	10 - 70	°C
-------------------	---------	----

Скорость впрыска	Fast	
------------------	------	--

NOTE
------

1.	25%
----	-----

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat