

Axiall PVC 9211J

Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 9211J is a food grade vinyl compound designed to maximize clarity. It is suitable for use in a variety of food, cosmetic, and personal care products.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая четкость		
Используется	Косметика Неспецифические пищевые приложения Персональный уход		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	113		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2650	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	46.9	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C ¹	130	J/m	
23°C ²	800	J/m	
Прочность на растяжение	168	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания ³ (3180 μm)	84.0	%	ASTM D1003
Haze ⁴ (3180 μm)	4.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Равновесный крутящий момент ⁵ (190°C)	13.7	J	Internal Method
Время стабильности	36.0	min	Internal Method

NOTE

1.	3.2 mm Notch Depth
2.	6.4 mm Notch Depth
3.	Pressed plastic
4.	Pressed plastic
5.	Barbender Plastograph No. 6 Roller Head 190°C- 57 gm: 60/43rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

