

MACOMASS PP MM-PP HF 25

20% стеклянная бусина

Polypropylene Homopolymer

MACOMASS Verkaufs AG

Описание материалов:

PP homo Compound, 20% glass bead reinforced

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Микро стеклянный шарик, 20% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Гомополимер | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.02 - 1.06 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 4.5 - 8.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость мяча (Н 358/30) | 73.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | > 25.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | > 40 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | > 1500 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | > 4.0 | kJ/m ² | ISO 179 |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | > 30 | kJ/m ² | ISO 179 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, not annealed | 86.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, not annealed | 58.0 | °C | ISO 75-2/A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

