

## BCC Resins BE 290

Еpoxy; Epoxide

BCC Products Inc.

### Описание материалов:

BE 290 is a low viscosity, medium pot life, room temperature laminating system. BE 290 features low odor, reduced toxicity and adequate working life for construction medium and large fabricating tools.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий и без запаха Низкая токсичность Низкая вязкость		
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Зеленый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Ламинирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--	1.11	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Формовочная усадка-Поток	0.15	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	86		ASTM D2240
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	67.2	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 1.0, Mix Ratio by Volume: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Weight: 3.0, Mix Ratio by Volume: 2.5		
Срок службы горшка (24°C)	65 to 70	min	
Терморегулирующая вязкость (24°C)	2700	cP	ASTM D2393
Время демолд	1400	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

