

Manner Flexible PVC V972 NAT601

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: Non-Lead Heat Stabilized 125°C Automotive Extrusion Compound for use in battery cables; Designed to meet ISO 6722 -40° to 125°C. This compound is RoHS compliant.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Стабилизация тепла		
	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	ISO 6722		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27 to 1.31	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	82 to 88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	19.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	300	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ³ (150°C, 240 hr)	5.0	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-38.0	°C	ASTM D746
Термическая стабильность	300		IEC 811-3-2
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	170 to 190	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	170 to 190	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	170 to 190	°C	
NOTE			
1.	Unaged Dumbbells: .03 inch		
2.	Unaged Dumbbells: .03 inch		

3.

Air Retention: .03 inch

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

