

Lionpol LC-62306

Thermoplastic Elastomer

Lion Polymers Incorporated

Описание материалов:

Lionpol LC-62306 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in North America.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая деформация сжатия		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	23	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	2.1 - 3.5	%	ASTM D955
Transverse flow	2.1 - 3.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	6		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	0.0965	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	3.10	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1200	%	ASTM D412
Комплект сжатия			ASTM D395
70°C, 22 hr	19	%	ASTM D395
100°C, 22 hr	41	%	ASTM D395
Дополнительная информация			
Permanent Set: 2%			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	141 - 179	°C	
Передняя температура	163 - 202	°C	
Температура сопла	163 - 202	°C	
Температура формы	21.1 - 32.2	°C	
Back Pressure	0.345 - 1.03	MPa	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

