

## Jampilen RP230C

Polypropylene Random Copolymer

Jam Polypropylene Company

### Описание материалов:

"Jampilen RP230C" is a natural polypropylene random copolymer for extrusion applications which contains an enhanced stabilization package. It is specially suitable for pipe and fittings having high impact resistance.

Features:

Random copolymer

Typical Applications:

Pipes and Fittings

Главная Информация	
Добавка	Неуказанный стабилизатор
Характеристики	Высокая ударопрочность Случайный сополимер
Используется	Трубопроводная система Аксессуары
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзионная формовка труб Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.35	g/10 min	ASTM D1238
---	------	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	25.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	800	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	500	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	80.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	135	°C	ASTM D1525 <sup>3</sup>
Температура плавления (DSC)	148	°C	ISO 3146

NOTE	
1.	50 mm/min

- |    |            |
|----|------------|
| 2. | 50 mm/min  |
| 3. | □ □1 (10N) |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

