

## Fluoroplex B 40 - GMA

40% бронза

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

### Описание материалов:

Fluoroplex B 40-GMA is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product, which contains 40% bronze filler. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Бронзовый наполнитель, 40% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая мобильность
Метод обработки	Спекание Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	3.06 - 3.12	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Видимая плотность	0.90 - 1.10	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Распределение размеров частиц-D50	600.0 - 700.0	µm	Internal method
Сжатие-Спекание	1.4 - 2.4	%	Internal method
Температура спекания-Максимум	365	°C	
Время потока-50 грамм	1.3 - 2.3	sec	Internal method

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	65 - 70		Internal method

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	23.0	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Code: 010014002

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	21.0 - 25.0	°C
Давление впрыска	49.0 - 58.8	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

