

TOTAL Polypropylene PPC 4824WZ

Polypropylene Impact Copolymer

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

TOTAL 4824WZ polypropylene is a nucleated impact copolymer with a Melt Flow of 40 g/10min.

TOTAL 4824WZ is characterized by improved stiffness and impact resistance, as well as low shrinkage and low warpage. It has been formulated for excellent antistatic properties.

TOTAL 4824WZ has been developed for high speed injection molding of thin-walled packaging containers and household articles.

Главная Информация			
Добавка	Нуклеативный агент Антистатические свойства		
Характеристики	Ядро Низкий уровень защиты Жесткий, хороший Антистатические свойства Хорошая ударопрочность Низкое сжатие		
Используется	Тонкостенная упаковка Тонкий настенный контейнер Товары для дома		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	40	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	25.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1170	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	48	J/m	ASTM D256

23°C	100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	148	°C	ASTM D1525
Температура плавления	163	°C	

Дополнительная информация

Charpy Impact Strength, DIN 53453, -20°C: 5 kJ/m²Charpy Impact Strength, DIN 53453, 23°C: 8 kJ/m²Heat Deflection, ASTM D648: 98°CMelting Point, Total PP Method: 160 to 165°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

