

Garathane™ 6005 NATURAL

Polyurethane

AlphaGary

Описание материалов:

A NON-HALOGEN, FLAME RETARDANT, POLYURETHANE COMPOUND FOR DEMANDING CABLE JACKET APPLICATIONS.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Без галогенов		
Используется	Кабельный кожух		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25 to 1.29	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	55 to 61		
Shore A, 15 sec	46 to 52		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (0.762 mm)	19.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	400	%	ASTM D412
Tear Strength (Split)	22	kN/m	ASTM D470
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	27	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	149	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	154	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	160	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	166	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	166	°C	
Температура адаптера	166	°C	
Температура расплава	160 to 171	°C	
Температура матрицы	166	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

