

## KEBAFLEX® SG 85 A.1

Styrenic Thermoplastic Elastomer

BARLOG plastics GmbH

### Описание материалов:

TPE-S, Shore A85, natural

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	TPE-S		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow	0.90	%	
Flow	1.2	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	9.20	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	650	%	ISO 527-2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

