

MARPOL® LL4F 802-G

Linear Low Density Polyethylene

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

Description: LLDPE butene resin designed for blown film processing and compounding

Recommended Applications

Agricultural film, bag in box, blown film, cast film, food packaging, form fill packaging, seal packaging, freezer film, garment film, general packaging, industrial packaging, industrial can liners, mulch film, produce bags, shopping bags, trash can liners, film master-batches and compounds

Главная Информация			
Характеристики	Бутене комномер		
Используется	Применение в сельском хозяйстве		
	Сумки		
	Литая пленка		
	Уплотнение		
	Пленка		
	Пищевая упаковка		
	Промышленное применение		
	Вкладыши		
	Маточная смесь		
Упаковка			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
	Литая пленка		
	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	179	MPa	
1% Secant, TD	193	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	8.27	MPa	
TD : Yield	8.27	MPa	
MD : Break	36.5	MPa	

TD : Break	26.2	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	660	%	
TD : Break	780	%	
Ударное падение Dart	70	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	120	g	
TD	340	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	22		ASTM D2457
Haze	29	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

