

## Novalloy-B BE2703 (Type K)

18% стекловолокно

Polybutylene Terephthalate + PET

Daicel Polymer Ltd.

### Описание материалов:

Novalloy-B BE2703 (Type K) is a Polybutylene Terephthalate + PET (PBT+PET) material filled with 18% glass fiber. It is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 18% наполнитель по весу		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.45	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка-Поток	0.20 to 0.40	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	100	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	6000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	150	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	180	°C	ISO 75-2/A
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100 to 120	°C	
Время сушки	3.0 to 5.0	hr	
Задняя температура	210 to 230	°C	
Средняя температура	240 to 260	°C	
Передняя температура	250 to 270	°C	
Температура сопла	240 to 260	°C	
Температура формы	80.0 to 100	°C	
Back Pressure	10.0 to 20.0	MPa	
Screw Speed	50 to 100	rpm	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

