

ICORENE® K 4140

Crosslinked Polyethylene

ICO Polymers SA, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

ICORENE® K 4140 is a Crosslinked Polyethylene product. It can be processed by rotational molding and is available in Latin America.

Characteristics include:

Copolymer

Crosslinkable

Good UV Resistance

Impact Resistant

Octene Comonomer

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Сополимер		
	Crosslinkable		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Высокая жесткость		
	Октеновый комномер		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.941	g/cm ³	ASTM D1505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	20.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	950	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	760	MPa	ASTM D790
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Accelerated Aging	5.5	month	ASTM G26
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

