

Lytex 4023-2

58% стекловолокно

Ероху; Epoxide

Quantum Composites Inc.

Описание материалов:

Lytex 4023-2 is a flame retarded version of Lytex 9063. Its use should be considered when a high level of flame retardency is required for the molded component. It has a longer shelf life and softer flow than Lytex 4023.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 58% наполнитель по весу		
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошие электрические свойства		
Внешний вид	Белый		
Формы	Smc-лист формовочный состав		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.84	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.10	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.080	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	193	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	15200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	372	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	1300	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	177	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок годности (-12°C)	26	wk	
Время демолд (138°C)	5.0 to 10	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

