

DJSilicone NE-G181

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

Описание материалов:

This product has both excellent high and low temperature resistant properties. Adopted special formula and technical process, it owns better heat and high temperature resistance than common silicone rubber. Among them, milky white, translucent or white color is available for common series while light yellow or brown red color is available for standard series. This product can be persistently used under the temperature 250°C and its instantaneous high temperature resistance can be up to 300°C, which is suitable for making various kinds of high temperature resistant gasket, roller, sealing strip and so on.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая термостойкость Низкая термостойкость | | |
| Используется | Прокладки Ролики Уплотнения | | |
| Внешний вид | Желтый | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.20 to 1.30 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 77 to 83 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Комплект на растяжение | < 7 | % | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Yield) | > 6.50 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 180 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | > 18.0 | kN/m | ASTM D624 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

