

S&E; Wire & Cable GTPE-2272ALC

Thermoplastic Elastomer

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

Flame retardant, matt finish, 90° C, flexible, oil resistant, TPE jacketing material.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая гибкость		
	Маслостойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Матовая отделка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24 to 1.28	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	72		
Shore A, 3 sec	65 to 71		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	11.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (121°C, 168 hr)	6.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе (121°C, 168 hr)	-8.0	%	UL Unspecified
Изменение прочности на растяжение (100°C, 96 hr, in ASTM #2 Oil)	15	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения (100°C, 96 hr, in ASTM #2 Oil)	-16	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-50.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	28	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

