

Yuyao PA 022MC

Polyamide 66/6 Copolymer

Yuyao Tenglong Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Yuyao PA 022MC is a Polyamide 66/6 Copolymer (Nylon 66/6) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Applications of Yuyao PA 022MC include electrical/electronic applications, appliances, automotive and tools.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

Good Processability

Heat Resistant

High Strength

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошие электрические свойства		
	Хорошая технологичность		
	Высокая термостойкость		
	Высокая прочность		
Саморегулирование			
Используется	Компоненты прибора		
	Автомобильная крышка под капот		
	Коммуникационные приложения		
	Компьютерные компоненты		
	Разъемы		
	Электрические детали		
Электропитание/другие инструменты			
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.80	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	90.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	9.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	125	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод удара (площадь)	17.0	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	90.0	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	V-0		
3.20 mm	V-0		
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 to 95.0	°C	
Время сушки	5.0 to 8.0	hr	
Температура обработки (расплава)	220 to 245	°C	
Температура формы	40.0 to 80.0	°C	
Давление впрыска	80.0 to 100	MPa	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

