

## RTP 2740 S-30A

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

RTP Company

### Описание материалов:

General Purpose

#### Главная Информация

Характеристики	Общее назначение
Используется	Общее назначение
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	2.0 to 2.5	%	ASTM D955
Moisture Content	0.040	%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	34		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	0.924	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	4.09	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Yield)	580	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>	17.2	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>2</sup>			ASTM D395B
23°C, 22 hr	11	%	
158°C, 22 hr	37	%	

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.)	НВ	UL 94

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	71.1	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	163 to 204	°C
Температура формы	15.6 to 37.8	°C
Давление впрыска	34.5 to 68.9	MPa

#### NOTE

1.	Die C
2.	Type 2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

