

## Premier LS01018 - C

Linear Low Density Polyethylene

Premier Polymers, LLC.

### Описание материалов:

Premier LS01018 is a high strength linear low density polyethylene resin suitable for applications requiring high strength, tear resistance, clarity, and processability. Meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Главная Информация			
Добавка	Низкий антиблок Средняя комбинация		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Хорошая прочность на разрыв Высокая четкость Высокая прочность Низкая антиблокировка Низкая плотность Средняя комбинация		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	193	MPa	
TD	207	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	6.89	MPa	
TD : Yield	8.27	MPa	
MD : Break	48.3	MPa	
TD : Break	37.9	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	700	%	
TD : Break	900	%	
Ударное падение Dart	400	g	ASTM D1709A

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	400	g	
TD	650	g	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

