

## Argothane® 18422

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

### Описание материалов:

Applications:

Die cut and seal

Bladders

Characteristics:

Matte 2 surface

Soft ether

Mid-range softening temperature

USP Class VI polymer

Главная Информация	
Характеристики	Мягкий
Используется	Пузырьки
	Уплотнения
Рейтинг агентства	USP класс VI
Метод обработки	Литье под давлением
	Экструзия

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	86	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, CS-18 Wheel)	30.0	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	70	%	ASTM D412
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	7.60	MPa	
300% Strain	12.0	MPa	
Прочность на растяжение	33.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	640	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>	105	kN/m	ASTM D624

### NOTE

1. Die C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

