

Hostacom CB189FC/1

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom CB189FC/1 medium melt flow, 1,300 MPa flexural modulus, precolored, mineral-filled thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has a very good balance of impact, stiffness, dimensional stability and processability. It was designed specifically for use in various automotive interior trim components.

| Главная Информация | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный | | |
| Характеристики | Хорошая стабильность размеров | | |
| | Хорошая ударпрочность | | |
| | Хорошая технологичность | | |
| | Хорошая жесткость | | |
| | Средний поток | | |
| Используется | Автомобильные Приложения | | |
| | Панель автомобильного инструмента | | |
| | Детали интерьера автомобиля | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.00 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 20.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 10 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 1300 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность | | | ISO 180 |
| -40°C | 2.8 | kJ/m ² | |
| 23°C | 18 | kJ/m ² | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 87.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 53.0 | °C | ISO 75-2/A |

CLTE-Поток (-30 to 100°C)

6.0E-5

cm/cm/°C

ASTM E228, ISO 11359-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat