

NPC PE LL0209KJ

Linear Low Density Polyethylene

NPC Alliance Corporation

Описание материалов:

LL0209KJ is a linear low-density polyethylene copolymer with Butene-1 as the comonomer. It is intended for general-purpose films, which offers better tear resistance and good hot-tack properties. LL0209KJ is specially formulated with slip agent for easy opening property of the film.

APPLICATIONS

Industrial Sacks

Carrier and Garbage Bags

Used in Lean Blend for FFS and Agricultural Film

Главная Информация	
Добавка	Антиблок Комбинация
Характеристики	Антиблокировка Бутене комномер Сополимер Хорошая прочность на разрыв Высокая прочность Комбинация
Используется	Применение в сельском хозяйстве Сумки Смешивание Пленка Сверхпрочные сумки

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	> 0.10		ISO 8295
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Tensile Stress			ISO 1184
MD : Yield, 38 µm	11.0	MPa	
TD : Yield, 38 µm	12.0	MPa	
MD : Break, 38 µm	40.0	MPa	

TD : Break, 38 μ m	31.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 1184
MD : Break, 38 μ m	650	%	
TD : Break, 38 μ m	850	%	
Ударное падение Dart (38 μ m)	160	g	ISO 6603-2
Elmendorf Tear Strength			ISO 6383-2
MD : 38 μ m	2.4	N	
TD : 38 μ m	6.0	N	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	122	°C	ASTM D2117
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 38.0 μ m)	50		ASTM D2457
Haze (38.0 μ m)	12	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat