

## Zytel® RS LCFG3060 NC010

RENEWABLY SOURCED™ POLYAMIDES\*

DuPont Performance Polymers

### Описание материалов:

Zytel® RS LCFG3060 NC010 is a RENEWABLY SOURCED™ POLYAMIDES\* product. It can be processed by extrusion, profile extrusion, or sheet extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Sheet.

Главная Информация				
Используется	Профили Лист			
Формы	Гранулы			
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль Экструзионный лист			
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> PA610 <			
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA610			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.07	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Across Flow	1.5	--	%	
Flow	1.4	--	%	
Поглощение воды				ISO 62
23°C, 24 hr, 2.00 mm	3.3	--	%	
Equilibrium, 23°C, 2.00 mm, 50% RH	1.4	--	%	
Номер вязкости	150	--	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2000	1200	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	58.0	--	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	5.0	--	%	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	> 50	--	%	ISO 527-2
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-40°C	8.7	--	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	6.8	--	kJ/m <sup>2</sup>	

Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	55.0	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления <sup>1</sup>	223	--	°C	ISO 11357-3

#### NOTE

1. 10°C/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat