

## Argothane® 18450-FR

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

### Описание материалов:

Applications:

Die cut and seal

Characteristics:

Clear finish

Soft ether

Mid-range softening temperature

FAR 25.853A

FMVSS-302

Главная Информация	
Характеристики	Мягкий
Используется	Уплотнения
Рейтинг агентства	Дальний 25,853 A
Метод обработки	Литье под давлением Экструзия

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	86	ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, H-18 Wheel)	30.0	mg	ASTM D1044

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	70	%	ASTM D412
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	7.60	MPa	
300% Strain	12.0	MPa	
Прочность на растяжение	33.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	640	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>	105	kN/m	ASTM D624

NOTE	
1.	Die C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

