

Aropol™ 75501 INF

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

Описание материалов:

Infusion/RTM resins

Resin Properties

Greater than 4% tensile elongation

High HDT

Excellent toughness

Low Peak Exotherm

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая прочность Низкий Exotherm	
Метод обработки	Литье из смолы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	150 to 200	mPa·s
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	121 to 177	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

