

Egyeuroptene PP 5525

Polypropylene Homopolymer

Egyptian European Company

Описание материалов:

Egyeuroptene PP 5525 Improved Polypropylene, Homopolymer. Suitable for extrusion applications. It is formulated with an anti-gasfading stabilization package.

PP 5525 is designed for the production of continuous filaments (CF), bulk continuous filaments (BCF) and fine denier staple fibers. Typical applications are carpets and non-woven.

| Главная Информация | |
|--------------------|----------------------------|
| Добавка | Противогаз выцветания |
| Характеристики | Устойчив к выцветанию газа |
| | Хорошая технологичность |
| | Гомополимер |
| Используется | Волокна |
| | Пряжа |
| Метод обработки | Непрерывная нить/спиннинг |
| | Экструзия |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |

| | | | |
|---|------|------------------------|----------|
| Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg) | 34.0 | cm ³ /10min | ISO 1133 |
|---|------|------------------------|----------|

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Модуль растяжения | 1500 | MPa | ISO 527-2 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed) | 97.0 | °C | ISO 75-2/B |

| | | | |
|-------------------------------|-----|----|-------------|
| Викат Температура размягчения | | | |
| -- | 153 | °C | ISO 306/A50 |

| | | | |
|----|------|----|-------------|
| -- | 92.0 | °C | ISO 306/B50 |
|----|------|----|-------------|

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

